

Produktbeschreibung



The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 9545314050

GEWINDEDICHTUNG 53.14 BRAUN 50 ML 150 °C 12-16 NM





Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxreal Gewindedichtung 53-14 :

Gewindedichtung für pneumatische und hydraulische Verschraubungen.

Druckstabil für mittelfeste demontierbare Verbindungen.

Zulassung für Gas (DVGW).

Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 2

Farbe: braun / F

Gewindeverbindungen: 3/4"

bis max. Spalt: 0,15 mm

Viskosität: 430 - 630 mPa.s bei +25 °C LT

Aushärtung Handfestigkeit: 10 - 20 Minuten

Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden

Losbrech-Moment: 12 - 18 Nm (ISO 10964)

Weiterdreh-Moment: 10 - 20 Nm (ISO 10964)

Zugscherfestigkeit: 8 - 12 N/mm² (ISO 10123)

Temperatur-Einsatzbereich: - 55 bis +150°C

Loxreal Gewindedichtung 53-14 :

Mittelfeste anaerobe Gewindedichtung zum Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Gewinden bis 3/4".

Zugelassen gemäß DVGW für Gas.

Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration.

Wir empfehlen immer, die Oberflächen gründlich zu entfetten.

Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 2

Farbe: braun / F

Gewindeverbindungen: 3/4"

bis max. Spalt: 0,15 mm

Viskosität: 430 - 630 mPa.s bei +25 °C LT

Aushärtung Handfestigkeit: 10 - 20 Minuten

Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden

Losbrech-Moment: 12 - 18 Nm (ISO 10964)

Weiterdreh-Moment: 10 - 20 Nm (ISO 10964)

Zugscherfestigkeit: 8 - 12 N/mm² (ISO 10123)

Temperatur-Einsatzbereich: - 55 bis +150°C

Technische Daten

Farbe	braun	Inhalt	50 ml
Temperatur	-55°C bis +150°C	Typ	53.14